

Vasa Textilfrg. (3.1)		16. Foto <input checked="" type="checkbox"/>	17. Mikrosk. <input checked="" type="checkbox"/>	18. Primus <input checked="" type="checkbox"/>	12. Typ:fragment	11. Fyndnummer inkl. ask ID
14. Dokumenterad av Josefin Lindegren			15. Datum 10 februari, 2021		15.4:1-3	03248d
19. Fyndplats						13. Benämning
Däck ÖB	Sida SB	Balk 4	Kontextgrupp ÖB15			Dräkt
20. Teknik						
20.1 Teknik/bindning Vävt, tyg, tuskaft, vanlig		20.2 Trådsystem 1 (trs 1) Garn nr: 1 Täthet (tr/cm): 10		20.2 Trådsystem 2 (trs 2) Garn nr: 2 Täthet (tr/cm): 8-9		
20.3. Garn		Garn 1: [Median]	Garn 2: [Median]	Garn 3: [Median]		
Fibermaterial:		Ull	Ull	--		
Fibergrovlek (µm):		□	□	□		
Garn grovlek (mm):		0,56-0,81 [0,71]	0,67-1,03 [0,80]	□		
Antal trådar:		1	1			
Spinnriktning:		Z	S			
Spinnvinkel (grader):		23,62-29,28 [24,37]	11,59-33,48 [16,94]	□		
Tvinningsriktning:		-	-			
Tvinningsvinkel (grader):		- □	- □	□		
Färg:		Svart, orig.färg okänd	Svart, orig.färg okänd	--		
21. Dimensioner på största fragmentet				Fragmentnummer: 1		
Längd (mm): 182		Bredd (mm): 101		Tjocklek (mm): 1-2		
22. Fragmentinformation (ange fragmentnr. i respektive ruta) --						
<i>avtryck</i>	<i>beh./impregnerad</i>	<i>formad</i>	<i>har dekor</i>	<i>hål (ej söm)</i>	<i>högglossig ull</i>	
1-3						
<i>konkretion</i>	<i>lagning</i>	<i>intressant fibertyp</i>	<i>rest av annat mtrl</i>	<i>salt</i>	<i>slitage av användning</i>	
		ev. 1	2			
<i>stadkant</i>	<i>sömrest</i>	<i>tillskuren</i>	<i>vikt/veck</i>			
	1-2	1-2	1-2			
<i>vävavvikelse</i>	<i>ytbehandlad</i>	<i>är dekor</i>				
	1-3					
23. Association						
23.1 Andra delar Samma textil som fnr 03223c 19.4:1-9, fnr 08998a 19.4:10-11.						
23.2 Relaterade fynd (för typnumret) 19.5:1, 19:6:1						

Vasa Textilfrg. (3.1)	12. Typ:fragment 15.4:1-3	11. Fyndnummer inkl. ask ID 03248d
24.1 Beskrivning (fritext)		
<p>Sammanfattning</p> <p>Tre fragment av ull vävt i tuskaft. Textilen är samma som fnr 03223c 19.4:1-9 och fnr 08998a 19.4:10-11 som troligen utgjort en byxa. Färgen är gråsvart, originalfärg okänd. Textilien är ytbehandlad, förmodligen valkad eller ruggad och överskuren. Fragmenten har en svart, tät och kort lugg bevarad på båda sidorna men främst på sida B. Den svarta luggen är så pass tät att bottenväven inte är synlig där den är bevarad. Där den svarta luggen har försvunnit syns en gråaktig bottenväv. Fibrerna är mycket stökiga i dessa partier vilket gör det svårt att tydligt urskilja bindningen. Väven är tunn och mjuk. (Garn 1 är z-spunnet och är både tunnare och hårdare spunnet än det något grövre s-spunna garn 2).</p> <p>Två av fragmenten har tillskurna kanter med spår av sömnad. Textilien består dels av svarta, mörkt bruna fibrer och dels ljust beige/gula fibrer. De grövsta fibrerna är svarta, njurformade, nästan platta och vrider sig vilket talar för att det troligen är täckhår. Flertalet av denna fibertyp är helt beige/gula vilket troligen beror på att det yttersta lagret av ullfibren har skadats eller nöts bort och bara den beige/gula fiberkärnan finns kvar. Detta gör även att dessa fibrer har en något skrovlig yta. En stor mängd av både garn 1 och garn 2 består av dessa grövre plattare fibrer. Det finns även tunnare fibrer som är mörkbruna, runda och släta med tydliga epidermisfjäll. Vissa av dessa har fläckvis blivit ljust beige/gula dels i fiberändan och dels mitt på fibern.</p>		

Vasa <i>Extra fritextsida (6.1)</i>	12. Typ:fragment 15.4:1-3	11. Fyndnummer inkl. ask ID 03248d
Fragmentinformation 4:1 Fragmentet har troligen varit en del av en byxa. Fragmentet har en tillskuren, ca 166 mm, med spår av söm i form av stygnhål (söm 1) och avtryck samt en bevarad sömsmån, ca 3 mm. Kanten löper inte trådrakt med trådsystem 1 utan något snett. Väven är mycket uttunnad och har brustit på ett flertal partier. Trådsystemen böjer sig vid de partier som är mycket skadade. Sida A har ingen lugg bevarad förutom i sömsmånen. Där luggen försvunnit är väven nu gråaktig medan luggen är svart. Sida B har fläckvis bevarad svart tät lugg. Fragmentet har rostfläckar på båda sidor varav vissa i form av tunna raka och cirkulära former vilket kan vara avtryck från hyskor eller hakar. På sida A upptäcktes en röd fiber, ev. ull, i garn 1 vid mikroskopundersökning. 4:2 Fragmentet har troligen varit en del av en byxa. Fragmentet har en tillskuren kant, kant 1, ca 64 mm. Kant 1 har spår av söm i form av stygnhål (söm 1 och söm 2) och en bevarad sömsmån som är vikt mot sida B, ca. 5-7 mm bred. Parallellt med kant 1 på motsatt sida finns kant 2. Kant 2 har en bevarad svart lugg på sida B, ca 6 mm. bred. Kanten kan vara spår av sömnad då väven kan ha brustit och gått sönder där sömmen suttit. Fragmentet har rostfläckar på båda sidor. I mitten av fragmentet där väven gått sönder finns en mycket liten brun fibertest, troligen ull. 4:3 Väven är mycket uttunnad och har brustit på ett flertal partier. Fragmentet har rostfläckar på båda sidor i form av tunna cirkulära former vilket kan vara avtryck från hyskor eller hakar.		